

Pintura NO CRACK color

Hoja técnica

DESCRIPCIÓN

Pintura para tratamiento y protección del asfalto en solapes de membranas asfálticas con aluminio NO CRACK color. Para pintar y proteger impermeabilizaciones asfálticas y membranas deterioradas.

SOPORTE

Membranas asfálticas con revestimiento de aluminio NO CRACK color.

COMPOSICIÓN

Cargas minerales, pigmentos inorgánicos, emulsiones poliméricas, aditivos químicos.

RENDIMIENTO

0,25 kg por m².

Nota: Los valores son aproximados y dependerán del uso y la absorción de la superficie.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté completamente seco y libre de humedad.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar una primera mano utilizando rodillo o pincel cubriendo completamente la junta de la membrana No Crack Color instalada previamente.
- Aplicar una segunda mano permitiendo completar un adecuado sistema de impermeabilización.

OBSERVACIONES

- El tiempo de secado entre mano y mano oscila entre 4 y 6 horas, dependiendo de las condiciones climáticas al momento de la aplicación.

RECOMENDACIONES

- No aplicar en condiciones de lluvias o cuando la humedad ambiente supere el 80%, lo cual impedirá el correcto secado de la superficie.
- Diluir únicamente con agua.
- No utilizar solventes.
- Permitir el correcto secado entre cada mano aplicada.

PRESENTACIONES

Balde de 1 y 4 kg

Colores: blanco, verde, rojo y gris.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Elongación sobre film seco: > 300%

Densidad (kg/L): 1,15 – 1,3

Sólidos (%): 50 – 55

pH: 7 – 9

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.