



Ficha técnica

pintura aluminizada al agua

Pintura aluminizada al agua con poliuretano.

Información de producto

Pintura aluminizada poliuretánica al agua desarrollada para el tratamiento de juntas y solapes en sistemas de impermeabilización asfálticos y para el tratamiento superficial en áreas donde el aluminio está deteriorado pero la capa asfáltica aun se conserva.

Soporte

Juntas y solapes de sistemas de impermeabilización y membranas asfálticas con aluminio deteriorado.

Composición

Pintura acrílica con poliuretano, pigmentos de aluminio y aditivos

Rendimiento y consumo

Para juntas: 1 litro cada 100 m² de membrana aplicada.

Para reparación: 1 litro cada 10-12 m² de superficie.

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, desagües, ventilaciones, etc.).

Beneficios



Presentaciones

Balde

1Lt

Conservación

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad

Prestaciones técnicas

Parámetros	Valor
Tiempo de secado al tacto	< 60 minutos
Color	Aluminio

Tips y seguridad

- Listo para usar. No diluir o mezclar el producto con agua ni diluyentes.
- Aplicar a temperaturas entre +5°C y +35°C; evitar condiciones de alta humedad o con pronóstico de lluvia, extremos de calor y frío durante la aplicación y el secado de la película.
- Después del uso, limpiar las herramientas con agua; si el producto se ha secado, se recomienda eliminarlo con agua caliente o con los disolventes sintéticos más comunes

Centro Nacional Intoxicaciones: 0800 333 0160 Hospital Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777.

Preparación del soporte

- Las superficies para pintar deberán estar limpias, secas, libres de polvo, impurezas, grasitud o restos de pinturas anteriores en mal estado.
- Verificar que la impermeabilización esté dispuesta para permitir el correcto drenaje del agua de lluvia.
- Evitar el estancamiento de agua.

Modo de empleo



Mezclar ligeramente el contenido del envase, hasta obtener un producto homogéneo. No diluir el producto.



Aplicar dos manos de producto, dejando secar convenientemente entre manos aproximadamente 2 a 3 horas. Es importante aplicar la pintura en una sola dirección



Para reparación superficial, remover con espátula o cepillo de alambre todo el aluminio viejo suelto o descascarado. Limpiar a fondo las zonas de asfalto expuesto para eliminar tierra, polvillo y grasitud. Aplicar el producto puro, sin diluir, en dos manos, dejando secar entre 2 y 3 horas entre cada capa para asegurar un sellado homogéneo